



ВОСЪК ЗА ЗАПЕЧАТВАНЕ НА БУТИЛКИ



Производител: British Wax, Великобритания
Официален дистрибутор: Евриком ЕООД

Восъкът за запечатване на бутилки е високо качествен и пластичен. Използва се за уплътнение върху горната част на бутилките, което е едновременно декоративно и функционално. Може да се прилага върху бутилки за вино, джин и други спиртни напитки.

СВОЙСТВА:

- Температура на застиване (D-938): 60-65 °C;
- Температура на топене (D-36): 61-66 °C;
- Вискозитет при 100 °C (D3236): 980-1350 cP;
- Форма: блок

Восъкът се състои от смес от въглеродородни восъци, смоли и полимери, които са изброени в регламентите на FDA 21 CFR 175.300 като подходящи вещества за употреба в хранителни покрития. Произвежда се в съответствие с добрата производствена практика и в съответствие с Регламент (ЕО) № 1935/2004, прилаган в Англия под „Материали и изделия в контакт с храни“ (Англия) Регламент 2005 и Регламент (ЕО) № 2023/2006.

Не съдържа, нито влиза в контакт с производството на Бисфенол А или някой от следните известни алергени: зърнени култури, съдържащи глютен, ракообразни, яйца, риба, фъстъци, соя, лактоза, ядки, целина, горчица, сусам, серен диоксид, лупин и мекотели.



ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА:

Препоръчва се минимално разбъркване по време на процеса на топене. Прекомерното разбъркване може да доведе до задържане на въздушни мехурчета. Работната температура е приблизително 80°C. Избягвайте прегряване на восъка - ако има някакви признаци на излизане на дим, значи очевидно е твърде горещ. За да получите по-дебело покритие, поддържайте разтопения восък при по-ниска температура. За да получите по-тънко покритие, поддържайте разтопения восък при по-висока температура.

Могат да се получат различни ефекти в зависимост от това как се третира восъкът.

* За да получите по-закръглена горна част, уверете се, че бутилката се върти, както при отстраняване на горната част на бутилката от разтопения восък, докато се втвърди.

* За да получите по-плосък връх с по-ясни ъгли, не въртете бутилката, а оставете излишния восък да капе надолу само от едно място във вид на сълзене.

* За матово покритие оставете восъка да се охлади на въздух.

* За да получите по-лъскаво покритие, незабавно потопете восъка в студена вода и го дръжте във водата, докато целият восък изстине.

Восъкът може да се нагрее 3 или 4 пъти до 80°C без значителни ефекти върху свойствата му.

РАЗХОД:

0,01 кг = 1 бутилка | 1кг = 100 бутилки | 10кг = 1000 бутилки | 100кг = 10 000 бутилки

СРОК НА ГОДНОСТ:

5 години от датата на производство. Моля, уверете се, че продуктът е защитен от екстремни ниски или високи температури по време на съхранение.



ЕВРИКОМ ЕООД
6000, гр. Стара Загора, България
бул.: "Княз Александър Батенберг" 28, офис 18
+359 42 692 900, +359 42 649 088
office@evricom.com
www.evricom.bg

